

Keramull KM RL-MU80



Ролик предназначен для зоны медленного и окончательного охлаждения. Обеспечивает правильное выравнивание материала. Может использоваться при температуре до 1000°C.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит

Тип

Технический

Содержание Al_2O_3	75%
Видимая плотность	2.70 кг/дм ³
Видимая пористость	17.0%
Водопоглощение	6.0%
М.О.Е. 20°C	> 110 гПа
Коэффициент теплового расширения 20-400°C	$4.5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	$5.5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Типичное использование

Ролик подходит для производства всех типов изделий и форматов (тонких и большой толщины) и применяется в зонах от медленного охлаждения до выхода из печи.

