

Rigato



Ролик используется для производства изделий особо крупных форматов и небольшой толщины. Её особенная геометрия уменьшает площадь контакта между валом и плиткой.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит
- Цирконий

Тип

Специальное изделие

Содержание Al ₂ O ₃	70%
Видимая плотность	2.80 кг/дм ³
Видимая пористость	17.0%
Водопоглощение	6.0%
М.О.Е. 20°C	> 105 гПа
Коэффициент теплового расширения 20-400°C	4.5*10 ⁻⁶ К ⁻¹
Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	5.5*10 ⁻⁶ К ⁻¹

Типичное использование

- В соответствии с требованиями заказчика

