

Keramull KM 250



Полутехнический ролик, используется для стандартного производства с низкой и средней нагрузкой. Идеально подходит для производства глазурованной плитки и однократного обжига.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит
- Цирконий

Тип

Полутехнический

Содержание Al_2O_3	77%
Видимая плотность	2.60 кг/дм ³
Видимая пористость	21.0%
Водопоглощение	10.0%
М.О.Е. 20°C	> 85 гПа
Коэффициент теплового расширения 20-400°C	$4.9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	$6.05 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Типичное использование

- Однократный обжиг
- Двукратный обжиг
- Керамогранит

