

Keramull KM 301 AR



Универсальный технический ролик, характеризующийся превосходной устойчивостью к химическому воздействию. Химико-физические свойства ролика позволяют использовать его не только в максимально агрессивной среде, но и в зоне обжига со средними нагрузками.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит
- Цирконий

Тип

Технический

Содержание Al_2O_3	78%
------------------------------------	-----

Видимая плотность	2.70 кг/дм ³
-------------------	-------------------------

Видимая пористость	19.0%
--------------------	-------

Водопоглощение	6.5%
----------------	------

М.О.Е. 20°C	> 93 ГПа
-------------	----------

Коэффициент теплового расширения 20-400°C	$5.0 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
---	-----------------------------------

Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	$6.1 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
--	-----------------------------------

Типичное использование

- Однократный обжиг
- Двукратный обжиг
- Керамогранит

