Типовые технические характеристики

Keramull KM 610 SHD

Данный ролик обладает чрезвычайно высоким и постоянным модулем упругости при любых рабочих температурах. Он идеально подходит для обжига, гарантирует правильное перемещение изделия любого веса и формата.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит
- Цирконий

Тип

Сверхтехнический

Содержание Al_2O_3	78%
Видимая плотность	2.95 кг/дм^3
Видимая пористость	14.0%
Водопоглощение	5.0%
M.O.E. 20°C	> 115 гПа
Коэффициент теплового расширения 20-400°C	5.3*10^{-6}К$^{-1}$
Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	6.25*10^{-6}К$^{-1}$

Типичное использование

- Однократный обжиг
- Керамогранит
- Экструзия
- Посуда