

Vector



Благодаря различным периферийным скоростям данный ролик гарантирует выравнивание плитки по мере ее передвижения в печи до того, как материал достигнет зоны обжига.

Минералогический состав

- Оксид алюминия
- Муллит
- Цирконий

Тип

Специальное изделие

Содержание Al_2O_3	78%
Видимая плотность	2.85 кг/дм ³
Видимая пористость	16.0%
Водопоглощение	5.5%
М.О.Е. 20°C	> 105 гПа
Коэффициент теплового расширения 20-400°C	$5.0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
Коэффициент теплового расширения 20-1000°C	$6.2 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Типичное использование

- Предварительный обжиг

